

PRODUKTDATENBLATT

Produktname	Synteca 50 LP
Beschreibung	Synteca 50 LP ist ein Butadien-Kautschuk (BR), gewonnen durch anionische Polymerisation, basierend auf einem Lithium-Katalysator. Synteca 50 LP enthält kein Weichmacheröl und ist stabilisiert mit einem nicht verfärbenden Alterungsschutzmittel.
Verpackung	Ballen à 33 kg verpackt in GPS 5/2 oder GPS 5/5 Boxen à ca. 1.200 kg.

Prüfung	Einheiten	Min. - Max. - Werte
Farbe	APHA	max. 15
Trocken Gel	%	max. 150
Flüchtige Anteile	%	max. 0,75
Viskositätslösung (5 % Styrol bei 25 °C)	mPas	150 - 210
Mooney-Viskosität (°ML 1+4 bei 100 °C)	°ML	46 - 56
Gehalt an cis-Strukturen	%	min. 38
Gehalt an organischen Säuren	%	max. 0,6

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne
Rechtsverbindlichkeit!