PRODUKTDATENBLATT

Produkt	**Normalkorund**
Beschreibung	Eisenfreies Strahlmittel in der Oberflächenbehandlung sowie Additiv in der Feuerfest- und Schleifmittelindustrie.
Körnungen	FEPA-Makrokörnungen zwischen 53 - 2.360 µm FEPA-Mikrokörnungen zwischen 1 - 82 µm Metrische Körnungen zwischen 0 - 6 mm
Lieferform	Braunes, kantig-kubisches Granulat
Verpackung	Big-Bags à 500 kg - 2.000 kg Papiersäcke à 25 kg verpackt auf Paletten à 1.000 kg

Produktspezifische-Werte

Chemische Analyse

Al_2O_3	ca. 99,42	%
TiO_2	ca. 0,01	%
SiO_2	ca. 0,07	%
Na_2O	ca. 0,37	%
Fe_2O_3	ca. 0,05	%
CaO + MgO	ca. 0,05	%
Glühverlust bei 1.025 °C	ca. 0,10	%

Technische Werte

Spezifisches Gewicht	3,9	g/cm³
Schmelzpunkt	ca. 2.040	°C
Härte	9	Mohs

Aus den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten ergibt sich keine Rechtsverbindlichkeit!

Heinrich Heller GmbH
Laubengang 10
42279 Wuppertal
DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0)202 252310
Telefax +49 (0)202 2523122
E-Mail info@avokal-heller.de
Internet www.avokal-heller.de