PRODUKTDATENBLATT

Produkt	**Magnesiumoxid MO 40**
Beschreibung	Chemisch reines Magnesiumoxid
Lieferform	Weißes Pulver
Verpackung	Papiersäcke à 25 kg verpackt auf Paletten à 1.000 kg

Prüfungen	**Einheiten**	**Min. - Max. - Werte**
Magnesiumoxid	%	min. 98,0
Calcium als CaO	%	max. 0,60
Eisen als Fe_2O_3	%	max. 0,015
Silizium als SiO_2	%	max. 0,10
Chlorid	%	max. 0,25
Sulfat	%	max. 0,17
Glühverlust bei 900 °C	%	max. 2,00
Siebrückstand auf 45 µm	%	max. 35,0
Siebrückstand auf 150 µm	%	max. 10,0
Klopfdichte gestampft	g/cm^3	0,60
Spezifische Oberfläche BET	m^2/g	4 - 20

Aus den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten ergibt sich keine Rechtsverbindlichkeit!

Avokal® GmbH
Laubengang 10
42279 Wuppertal
DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0)202 252310
Telefax +49 (0)202 2523122
E-Mail info@avokal-heller.de
Internet www.avokal-heller.de