

PRODUKTDATENBLATT

Produkt	N-375
Beschreibung	Furnaceruß
Lieferform	Schwarze Perlen
Verpackung	Big-Bags à 850 kg PE-Säcke à 20 kg verpackt auf Einwegpaletten à 780 kg

Prüfung	Einheiten	Min. - Max. - Werte
Asche	%	max. 0,45
pH-Wert		7 - 10
Perlhärte	%	10 - 50
Schüttdichte	kg/m ³	330 - 390
Schwefelgehalt	%	max. 1,1
Öl-Absorptionszahl	cm ³ /100 g	109 - 119
Jod-Adsorptionszahl	g/kg	85 - 95
Glühverlust bei 125 °C	%	max. 1,0
Siebrückstand auf 45 µm	%	max. 0,02

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne
Rechtsverbindlichkeit!