

PRODUKTDATENBLATT

Produkt	P-SPH 5
Beschreibung	Furnaceruß
Lieferform	Schwarze Perlen
Verpackung	Big-Bags à 1.000 kg PE-Säcke à 20 kg verpackt auf Einwegpaletten à 780 kg

Prüfung	Einheiten	Min. - Max. - Werte
Asche	%	max. 1,0
pH-Wert		7 - 11
Perlhärte	%	max. 50
Schüttdichte	kg/m ³	350 - 410
Schwefelgehalt	%	max. 0,9
CTAB-Oberfläche	m ² /g	105 - 117
Öl-Absorptionszahl	cm ³ /100 g	115 - 125
Jod-Adsorptionszahl	g/kg	23 - 33
Glühverlust bei 125 °C	%	max. 0,5
Siebrückstand auf 45 µm	%	max. 0,02

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne
Rechtsverbindlichkeit!