

PRODUKTDATENBLATT

Produktname	Silanogran Si-69/GR 70
Beschreibung	70%ige Präparation des Verstärkungsadditivs Si-69 (Bis-[3-(triethoxysilyl)-propyl]-tetrasulfan) an Weichmachern und Paraffinen auf Trägermaterial.
Lieferform	Helles Granulat
Standard-Verpackung	PE-Beutel à 1 kg verpackt in Kartons à 15 kg und verladen auf Paletten à 600 kg.
Sonder-Abpackung	Bei Abnahme von mind. 600 kg sind Abpackungen zwischen 0,5 kg und 2,5 kg ohne Mehrkosten lieferbar.

Prüfung	Einheiten	Min. - Max. - Werte
Asche	%	28,5 - 33,5
Schüttdichte	g/ml	ca. 0,6
Wirksubstanz	%	68 - 74
Dichte rechnerisch bei 20 °C	g/cm ³	ca. 1,23

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne
Rechtsverbindlichkeit!