

---

**PRODUKTDATENBLATT**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produkt</b>    | <b>Talkum ECO 10</b>                                 |
| <b>Lieferform</b> | Weißes Pulver  |
| <b>Verpackung</b> | Papiersäcke à 25 kg verpackt auf Paletten à 1.050 kg |

---

**Produktspezifische-Werte**

---

**Chemische Analyse**

|                                |      |   |
|--------------------------------|------|---|
| CaO                            | 2,5  | % |
| SiO <sub>2</sub>               | 52,9 | % |
| MgO                            | 31,5 | % |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,5  | % |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,7  | % |
| Glühverlust bei 1.050 °C       | 12   | % |

**Technische Werte**

|                       |          |                   |
|-----------------------|----------|-------------------|
| Härte                 | 1        |                   |
| Dichte                | 2,78     | g/cm <sup>3</sup> |
| Ölzahl                | 43       | ml/100 g          |
| pH-Wert               | 9,5      |                   |
| Feuchtigkeit          | ≤ 0,5    | %                 |
| Schüttdichte          | 0,30     | g/cm <sup>3</sup> |
| Weißgrad Y            | 86       |                   |
| Weißgrad L*           | 94,0     |                   |
| Weißgrad a*           | -0,2     |                   |
| Weißgrad b*           | 1,2      |                   |
| Siebrückstand > 20 µm | max. 2,0 | %                 |
| d <sub>50</sub> -Wert | 3,0      | µm                |

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne  
Rechtsverbindlichkeit!