

PRODUKTDATENBLATT

Produkt	Polyethylenwachs PE 520
Beschreibung	PE-Wachs hergestellt durch Polymerisation.
Lieferform	Weißliche Pastillen
Verpackung	Papiersäcke à 25 kg verpackt auf Paletten à 500 kg

Prüfung	Einheiten	Min. - Max. - Werte
Penetration bei 25 °C	0,1 mm	max. 5
Viskosität bei 140 °C	mPas	350 - 750
Erstarrungspunkt	°C	90 - 95
Dichte bei 20 °C	g/ml	ca. 0,93
Tropfpunkt	°C	117 - 122

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne
Rechtsverbindlichkeit!