

## PRODUKTDATENBLATT

<b>Produkt</b>	<b>Zinkcarbonat RAC</b>
<b>Beschreibung</b>	Basisches Zinkcarbonat
<b>Lieferform</b>	Weißgraues Pulver
<b>Verpackung</b>	Papiersäcke à 25 kg verpackt auf Paletten à 1.000 kg

<b>Prüfung</b>	<b>Einheiten</b>	<b>Min. - Max. - Werte</b>
<b>Zink als Zinkoxid</b>	%	min. 70
<b>Glühverlust bei 800 °C</b>	%	min. 17
<b>Blei</b>	ppm	max. 20
<b>Kupfer</b>	ppm	max. 10
<b>Mangan</b>	ppm	max. 10
<b>Cadmium</b>	ppm	max. 10
<b>Dichte</b>	g/cm <sup>3</sup>	3,4
<b>Schüttdichte</b>	kg/m <sup>3</sup>	min. 400
<b>Siebrückstand auf 45 µm</b>	%	max. 5,0
<b>Elektrische Leitfähigkeit</b>	S/cm	max. 2,2

Bei den in unserem Produktdatenblatt angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittswerte ohne  
Rechtsverbindlichkeit!